NORBIN
A brand of
BASF - We create chemistry

NORBIN Clear VOC

N15-V20
Прозрачный лак VOC NORBIN

Применение: 2K VOC лак для нанесения на базовое покрытие.

Свойства: лак VOC, хорошая твёрдость, быстрая сушка.

Температура хранения 5-40 °C

Срок годности 24 месяца

		4:1		
	**Соотношение смешивания**	100 объемн. %	N15-V20 Прозрачный лак VOC NORBIN	
	**Отвердитель**	25 объемн. %	N75-V21 Отвердитель для лака NORBIN, высокий сухой остаток	
	**Вязкость 20°C**	DIN 4: 20-24 с	**Жизнеспособность при 20°C**	1,5 ч

		 **HVLP пистолет**	 **Пистолет высокого давления**
Входное давление	**бар**	2	2
Размер сопла		1,3	1,3-1,4
Количество слоев		2	
Время обдува при 20°C	**мин.**	3 минуты между слоями	
Толщина покрытия:	**мкм**	50	

Совет по безопасности:
Пожароопасно. Соблюдать меры предосторожности.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

NORBIN Clear VOC

N15-V20
Прозрачный лак VOC NORBIN

	Сушка	
	Сушка при 20 °C	Через 5 часов готовность к сборке.
	Сушка при 60 °C	30 мин.
	Примечания	Полная твёрдость через 24 часа Время сушки и время жизни могут меняться в зависимости от толщины плёнки, окружающей температуры, влажности и вида отвердителя. Значения выше приведены для стандартного отвердителя и окружающей температуры 20°C.

Совет по безопасности:
Пожароопасно. Соблюдать меры предосторожности.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.