Percotop CS870 CLEARCOAT 2K HS

PercoTop® Clearcoat CS870 - это новое универсальное полиуретановое прозрачное покрытие 2K с высоким содержанием твердых частиц.

Свойства:

- Легкое нанесение, стойкость к подтекам.
- Обеспечивает надежную защиту, не изменяя при этом изначальный внешний вид покрытия.

<table>
<tr><th colspan="6">Приготовление материала</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">• Все базовые покрытия Axalta на водной основе.
• Другие базовые покрытия в соответствии с рекомендациями технического представителя.</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="3">Продукт</td><td>По объему</td><td>По весу</td></tr>
<tr><td colspan="3">CS870</td><td>2</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3">CS747</td><td>1</td><td>52</td></tr>
<tr><td colspan="3">CS297</td><td>0,3</td><td>13</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">при 20°C: 1 час 30 минут - 2 часа</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">50 - 60 мкр.</td></tr>
<tr><th colspan="6">Нанесение</th></tr>
<tr><td></td><td>Рабочая вязкость (сек.) DIN4, при 20ºC</td><td>Разбавитель по весу, %</td><td>Ø сопла, мм</td><td>Давление материала / давление распыления (Бар)</td><td>Количество слоев</td></tr>
<tr><td>Верхняя подача
/
Нижняя подача
(под высоким давлением)</td><td>14 - 16</td><td>10</td><td>1,2 - 1,3</td><td>1,8 - 2,0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>HVLP
(под низким давлением)</td><td>14 - 16</td><td>10</td><td>1,2 - 1,3</td><td>0,7</td><td>2</td></tr>
<tr><th colspan="6">Сушка</th></tr>
<tr><td>На воздухе при 20°C</td><td colspan="5">60 микрон, толщина сухой пленки</td></tr>
</table>

• От пыли • На отлип • Полная	• 20 - 30 минут • 3 - 4 часов • 16 часов

Продукты

- **CS870** PercoTop® 2K HS Clearcoat
- **CS747** PercoTop® VHS Activator 3470
- **CS617** PercoTop® Fade Out Additive 1070
- **CS297** PercoTop® Additive 9070