ШПАТЛЕВКА С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОРОШКОМ ALU ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

18.01.2019

Описание:
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с добавлением специального алюминиевого порошка. Обладает отличной теплопроводностью, вибростойкостью и высокой эластичностью. Благодаря уникальным свойствам рекомендуется для ремонта больших плоскостных повреждений, а также для ремонта элементов, подверженных вибрации и перегреву. Отличается превосходной адгезией к различным поверхностям. Легко наносится и обрабатывается.
Продукт для профессионального применения!

Может быть применяема на следующих видах поверхностей:
- Сталь
- Оцинкованная сталь
- Алюминий
- Грунт акриловый 2-х компонентный
- Ламинаты полиэфирные
- Старое лаковое покрытие
- Эпоксидный грунт

Внимание: не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), 1-компонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

На шпатлевку можно наносить:
- Полиэфирную шпатлевку Fein
- Распыляемую шпатлевку UNI-SPRAY
- Акриловые грунты
- Эпоксидные грунты

Цвет:
Серый

Подготовка поверхности:
Стальные поверхности: Обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой P100-P120 и снова обезжирить.
Алюминиевые поверхности: должны быть обезжирены, обработать Скотч – Брайтом и снова обезжирить.
Грунты: обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой P220-P280 и снова обезжирить.
Полиэфирные ламинаты: обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой P100-P120 и снова обезжирить.
Старое лаковое покрытие: обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой P220-P280 и снова обезжирить.

Внимание! Для обезжиривания поверхности используйте силиконовую смывку и антистатические салфетки.

Пропорции смешивания:



Полиэфирная шпатлевка	100 частей по весу
Отвердитель	2-3 части по весу

ШПАТЛЕВКА С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОРОШКОМ ALU ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

18.01.2019

Внимание! Избегайте передозировки отвердителя. Передозировка отвердителя может привести к изменению цвета покрывающего лака. Не кладите продукт, смешанный с отвердителем, обратно в неиспользованную шпатлевку.

Способ применения:



Перед нанесением тщательно смешать все компоненты (соблюдайте требуемые количество отвердителя). Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков. Для нанесения шпатлевки необходимо, предварительно, обезжирить место нанесения, тщательно отшлифовать и повторно обезжирить. Наносить слой толщиной до 4 мм. Можно наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя.
Внимание! Не использовать при температуре ниже 10˚C.

Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:



От 4 до 5 минут при температуре 20°C.

Время сушки:



25 минут при температуре 20°C.
Время сушки можно сократить, поддерживая в течении 15 мин. температуру 60°C (не выше).

Шлифование методом «в сухую»:



Начальная: P100-P120
Окончательная: P120-P240

Содержание летучих органических веществ (VOC):
VOC II/B/b = 250 г/л, VOC = 90 г/л.

Очистка инструментов:
Растворитель Нитро

Условия и сроки хранения:
Хранить в тёмных и сухих помещениях вдали от огня и источников тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке:

Полиэфирная шпатлевка	24 месяца при 20°C
Отвердитель	18 месяцев при 20°C.

Правила безопасности:
В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

Упаковка:

Art. Nr	Емкость, кг	Количество в уп, шт.:	Вес упаковки, кг:

00603-4	0,25	30	9,50
00601-4	0,5	16	9,70
00602-4	1,7	6	11,60