ПОЛИЭФИРНАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ ШПАТЛЕВКА FEIN ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

03.04.2019

Описание:
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, рекомендованная для окончательного, финишного выравнивания поверхности. Является универсальным продуктом, простым в нанесении и обработке. После нанесения не образует пор, быстро полимеризуется. Характеризуется очень хорошей адгезией, в том числе и для оцинкованной стали. После шлифования она дает идеально гладкую поверхность.
.
Продукт для профессионального применения!

Может быть применяема на следующих видах поверхностей:
- Сталь
- Оцинкованную сталь
- Алюминий
- Грунт акриловый 2-х компонентный
- Ламинаты полиэфирные
- Эпоксидный грунт

Внимание: не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), 1-компонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

На шпатлевку можно наносить:
- Распыляемую шпатлевку UNI-SPRAY
- Акриловые грунты

Цвет:
Белый

Подготовка поверхности:
Стальные поверхности: Обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой P100-P120 и снова обезжирить.
Алюминиевые поверхности: должны быть обезжирены, обработать Скотч – Брайтом и снова обезжирить.
Грунты: обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой P220-P280 и снова обезжирить.
Полиэфирные ламинаты: обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой P100-P120 и снова обезжирить.

Внимание! Для обезжиривания поверхности используйте силиконовую смывку и антистатические салфетки.

Пропорции смешивания:



Полиэфирная шпатлевка	100 частей по весу
Отвердитель	2-3 части по весу

Способ применения:



Перед нанесением тщательно смешать все компоненты (соблюдайте требуемые количество отвердителя). Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков. С помощью шпателя нанесите слой толщиной до 3 мм.
Внимание! Не использовать при температуре ниже 10˚C.

ПОЛИЭФИРНАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ ШПАТЛЕВКА FEIN ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

03.04.2019

Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:



От 4 до 7 минут при температуре 20ºC.

Время сушки:



От 30 до 40 минут при температуре 20°C.
Время сушки можно сократить, поддерживая в течении 15 мин. температуру 60°C (не выше).

Шлифование:



Начальная: P180-P240
Окончательная P240-P320

Содержание летучих органических веществ (VOC):
VOC II/B/b лимит* = 250 г/л, VOC = 90 г/л.

Очистка инструментов:
Растворитель Nitro

Условия и сроки хранения:
Хранить в тёмных и сухих помещениях вдали от огня и источников тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке:

Полиэфирная шпатлевка	24 месяца при 20°C
Отвердитель	18 месяцев при 20°C.

Правила безопасности:
В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

Упаковка:

Art. Nr	Емкость, кг	Количество в уп, шт.:	Вес уп, кг:
00303-4	0,25 кг	30	9,50
00301-4	0,5 кг	16	9,70
00305-2	1 кг	6	6,4
00302-4	1,7 кг	6	11,6