ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
13.06.2019

Бесцветный акриловый лак HS 2:1



Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак с повышенной устойчивостью к царапинам, разработанный для защиты слоя базовой эмали. Отличается очень хорошей растекаемостью, высохший и отвердевший слой характеризуется твердостью, отличным блеском, эластичностью и высокой гладкостью поверхности. Устойчив на воздействие лучей UV и атмосферные воздействия. Не желтеет и не теряет блеска. Совместим с большинством базовых эмалей доступных в продаже.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:



	По объему	По весу
Лак	2	100
Отвердитель	1	50
Разбавитель для акриловых изделий AutoCare	10-20%	9-18

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:

Базовые лаки

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ , СОПЛО ПИСТОЛЕТА И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:



DIN 4/20°C 16 ÷18 сек, ∅1.3÷1.4мм, 3÷4 бар

НАНЕСЕНИЕ:



Лак наносится на предварительно нанесенные слои базы. Наносить 2 слоя.

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



Время испарения между слоями 5-10 минут (в зависимости от температуры и толщины слоя).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



После 10 минут от положения последнего слоя покрытие может отверждаться при повышенной температуре.

Пылесухость:
25 мин. при 20°C или 5 мин. при 60°C
Высыхание:
14 часов при 20°C или 45 мин. при 60°C.
Полное отвердевание:
7 дней при 20°C.

ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ СМЕСИ К НАНЕСЕНИЮ:



При использовании **медленного и стандартного** отвердителя :
Около 2 часов при температуре 20°C.
При использовании **быстрого** отвердителя:
Около 40 минут при температуре 20°C.

ТОЛЩИНА СЛОЕВ:

Один слой: 25-30 мкм

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр лака + отвердитель в соответствующей пропорции, позволяет получить приблизительно 9 м2 сухого слоя толщиной 50 мкм.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/B/e лимит =840г/л (для готовой смеси)
VOC фактическое = 593г/л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20°C составляет 24 месяца от даты производства для грунта и для отвердителя.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Растворитель NITRO , разбавители для акриловых продуктов AutoCare.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
13.06.2019

УПАКОВКА:

Арт. №	Емкость, л	Количество в уп..	Вес уп., кг
30801-1	1	6	6,60
30802-1	5	6	20,70
30811-1	0,5 отв.	6	3,50
30812-1	2,5 отв.	4	10,20
30811-3	0,5 отв.fast	6	3,50
30812-3	2,5 отв.fast	4	10,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.