ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА Micro Glass
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
18.01.2019

Описание:
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка усиленная стекловолокном. Благодаря этому шпатлевка наносится равномернее, позволяет добиться более гладкой поверхности, что существенно облегчает последующее шлифование. Характеризуется высокой степенью эластичности и сопротивляемости механическим воздействиям.
Продукт для профессионального применения!

Может быть применяема на следующих видах поверхностей:
- Сталь
- Оцинкованная сталь
- Алюминий
- Грунт акриловый 2-х компонентный
- Ламинаты полиэфирные
- Старое лаковое покрытие
- Эпоксидный грунт


Внимание: не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), 1-компонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Цвет:
жёлтый

Подготовка поверхности:
Стальные поверхности: Обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой Р100-Р120 и снова обезжирить.
Алюминиевые поверхности: должны быть обезжирены, обработать Скотч – Брайтом и снова обезжирить.
Грунты: обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой Р220-Р280 и снова обезжирить. Полиэфирные ламинаты: обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой Р100-Р120 и снова обезжирить.
Старое лаковое покрытие: обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой Р220-Р280 и снова обезжирить.

Внимание! Для обезжиривания поверхности используйте силиконовую смывку и антистатические салфетки.

Пропорции смешивания:




Полиэфирная шпатлевка	100 частей по весу
Отвердитель	2-3 части по весу

Способ применения:



Перед нанесением тщательно смешать все компоненты (соблюдайте требуемые количество отвердителя). С помощью шпателя нанесите слой толщиной не более 4 мм. Перед нанесением последующего лакового слоя воспрещается использовать другие полиэфирные шпатлевки для выравнивания поверхности шпатлевки Micro Glass.
Внимание! Не использовать при температуре ниже 10˚С.

Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:



От 4 до 7 минут при температуре 20°С.

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА Micro Glass
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

18.01.2019

Время сушки:



25 минут при температуре 20°C.
Время сушки можно сократить, поддерживая в течении 15 мин. температуру 60°C (не выше).

Шлифование методом «в сухую»:



Начальная: P100-P120

Содержание летучих органических веществ (VOC):
VOC II/B/b лимит* = 250 г/л, VOC = 90 г/л.

Очистка инструментов:
Растворитель Нитро

Условия и сроки хранения:
Хранить в тёмных и сухих помещениях вдали от огня и источников тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке:

Полиэфирная шпатлевка	24 месяца при 20°C
Отвердитель	24 месяца при 20°C.

Правила безопасности:
В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

Упаковка:

Art. Nr	Емкость, кг	Количество в уп, шт.:	Вес упаковки, кг:
00240	0,2	30	8
00241	0,5	16	9,70
00242	1	6	7,9
00243	1,7	6	11,6