ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА UNI
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

02.04.2019

Описание:
Продукт предназначен для заполнения неровностей и царапин на поверхности перед окраской. Характеризуется высокой эластичностью, термостойкостью, легкостью нанесения и шлифовки. Образует слой с хорошей адгезией к загрунтованным и не загрунтованным основаниям. Рекомендуема при ремонте небольших поверхностей. Не рекомендуется использовать непосредственно на оцинкованную сталь.

.

Продукт для профессионального применения!

Может быть применяема на следующих видах поверхностей:
- Сталь
- Алюминий
- Грунт акриловый 2-х компонентный
- Ламинаты полиэфирные
- Эпоксидный грунт

Внимание: не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), 1-компонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

На шпатлевку можно наносить:
- Полиэфирную шпатлевку FEIN
- Распыляемую шпатлевку UNI-SPRAY
- Акриловые грунты

Цвет:
Желтый

Подготовка поверхности:
Стальные поверхности: Обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой P100-P120 и снова обезжирить.
Алюминиевые поверхности: должны быть обезжирены, обработать Скотч – Брайтом и снова обезжирить.
Грунты: обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой P220-P280 и снова обезжирить.
Полиэфирные ламинаты: обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой P100-P120 и снова обезжирить.

Внимание! Для обезжиривания поверхности используйте силиконовую смывку и антистатические салфетки.

Пропорции смешивания:



Полиэфирная шпатлевка	100 частей по весу
Отвердитель	2-3 части по весу

Способ применения:



Перед нанесением тщательно смешать все компоненты (соблюдайте требуемые количество отвердителя). Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков. С помощью шпателя нанесите слой толщиной до 4 мм.
Внимание! Не использовать при температуре ниже 10˚C.

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА UNI
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

02.04.2019

Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:



От 4 до 6 минут при температуре 20ºC.

Время сушки:



От 25 до 35 минут при температуре 20°C.
Время сушки можно сократить, поддерживая в течении 15 мин. температуру 60°C (не выше).

Шлифование:



Начальная: P100-P120
Окончательная P120-P240

Содержание летучих органических веществ (VOC):
VOC II/B/b лимит* = 250 г/л, VOC = 90 г/л.

Очистка инструментов:
Растворитель Nitro

Условия и сроки хранения:
Хранить в тёмных и сухих помещениях вдали от огня и источников тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке:

Полиэфирная шпатлевка	24 месяца при 20°C
Отвердитель	18 месяцев при 20°C.

Правила безопасности:
В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

Упаковка:

Art. Nr	Емкость, кг	Количество в уп, шт.:	Вес уп, кг:
00101-4	0,25 кг	30	9,50
00102-4	0,5 кг	16	9,70
00103-4	0,75 кг	12	10,50
00104-4	1 кг	6	6,90
00105-4	1,9 кг	6	12,70
00109-4	4,5 кг	4	20,10
00107-4	5,7 кг	4	24,70